

## HOJA DE ESPECIFICACION DE MATERIALES

**Producto:** CARBONATO DE SODIO LIGERO

**Apariencia:** Polvo solido blanco

| Característica o Parámetro      | Unidad de Medida | Especificación      |        |
|---------------------------------|------------------|---------------------|--------|
|                                 |                  | Mínimo              | Máximo |
| Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> | %                | 99.0                |        |
| Na <sub>2</sub> O               | %                | 57.9                |        |
| NaCl                            | %                |                     | 0.4    |
| Fierro (Fe)                     | ppm              |                     | 20     |
| Humedad                         | %                |                     | 0.150  |
| Densidad Aparente               | g/L              | 520.0               |        |
| Punto de Fusión                 | °C               | 851° (Valor Típico) |        |

| Granulometría ( % Acumulado) |   |      |      |
|------------------------------|---|------|------|
| Malla USS # 20               | % | 0.0  | 3.0  |
| Malla USS # 100              | % | 10.0 | 30.0 |
| Malla USS # 200              | % | 55.0 | 90.0 |

**Presentacion:** Sacos de papel multicapa con un peso neto de 25 kg

**Vida de Anaquel Recomendada:** 2 años posteriores a su fecha de elaboración

**Pais de Origen:** México

**Nota:** Los valores marcados con asterisco (\*) son analizados por Pochteca Materias Primas y el resto de los resultados son copia fiel de los emitidos por nuestros proveedores.

**Fecha de Revisión:** 04-ene-13